

---

## Streichbare Oberfläche SECURUS Color

---

Zur Vorbereitung der lackierfähigen Oberfläche empfehlen wir die folgende Vorgehensweise:

Vollflächiger Anschliff mit Korn 180 - 220, die Fläche muß eine gänzlich matte Erscheinung durch das Anschleifen haben. = Sichtkontrolle !!!

Die Oberfläche muß generell frei von Silikonen, Wachs, Staub, Öle, Fette sein. Bereits benetzte Teile von vorgenannten Substraten sind entsprechend zu reinigen, bei Silikonen auszutauschen.

Die Fläche muß staubfrei sein, das kann durch Absaugen, Abwischen mit Microfasertuch, auch in Verbindung von Ethanol (Spiritus), der den Schleifstaub gut bindet, erfolgen.

Die Farben werden mit einer handelsüblichen Walze aufgetragen.

Bitte beachten, dass eine Mindestmenge erforderlich ist, um blickdicht zu sein.

Maximaler Farbauftrag 0,4 mm!

Für die folgenden Wandfarben haben wir in unseren Prüfungen positive Ergebnisse erzielt:

- STO Innen matt
- Caparol CapaTrend
- Keim Innopro
- Keim Innotop